

Περιεκτικότητα Χονδροσύρματος σε Άνθρακα (C)

SAE 1006: CARBON < 0,06%

SAE 1008: CARBON: 0,06-0,12%

SAE 1010: CARBON: 0,12-0,20%